

CEMENTNI TEČNI MALTER ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

OPIS

PENETRON® GROUT FLOOR je pripremljeni, neskupljajući cementni tečni samolivi malter namenjen za podove sa visokim mehaničkim opterećenjem. Sastoji se od visokokvalitetnog cementa i posebno granulisanog kvarcnog agregata. PENETRON® GROUT FLOOR je zbog svoje male viskoznosti, velike pritisne čvrstoće i niske cene izuzetan materijal za popravke.

PREPORUČUJE SE ZA

- ▶ Proizvodne pogone
- ▶ Prefabrikovane betonske ploče
- ▶ Stanove
- ▶ Fabrike, rafinerije, hemijsku industriju, itd.
- ▶ Tržne centre

PREDNOSTI

- ▶ Kombinacija visoke fluidnosti i brzog prirasta čvrstoće u ranoj fazi
- ▶ Odlično poravnavanje za postavljanje keramičkih, epoksidnih ili poliuretanskih podova
- ▶ Na nepristupačna mesta se nanosi injektiranjem
- ▶ Bez korozivnih agenata
- ▶ Nema skupljanja, izuzetna tečnost i kontrolisana ekspanzija, što obezbeđuje potpunu ispunu prostora
- ▶ Debljina sloja: 6 - 30 mm

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema podloge: Površina koju tretiramo mora da bude čista i čvrsta, bez stranih materijala koji mogu da spreče prijanjanje PENETRON® GROUT FLOOR. Površine moraju da budu pokvašene do zasićenja, bez stajaće vode i barica. Ako je neophodno, koristite prajmer PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE za porozne površine, odnosno PRIMER STX 100 za neporozne. Prilikom ugradnje PENETRON® GROUT FLOOR, temperatura podloge i vazduha treba da bude između 5°C – 35°C. Vreme ugradljivosti i prirast čvrstoće zavise od temperature.

Mešanje: Za postizanje najboljih rezultata, dodajte prah u vodu (a ne obrnuto) i dobro mešajte do postizanja željene konzistencije. Koristite mikser da bi ste postigli ujednačenost mešavine. Zamešati samo onoliko mase koliko može da se ugradi tokom 30 minuta.

Srazmere zamešavanja: Koristite 4 do 5 kg čiste vode na jednu vreću PENETRON® GROUT FLOOR od 25 kg.

Nanošenje: PENETRON® GROUT FLOOR se razliva u propisno ošalovan prostor. Uklonite sve materijale koji ometaju vezivanje, naročito prljavštinu i prašinu. Površina mora da bude natopljena vodom, bez barica i sjaja, ili prajmerisana sa PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE na poroznim, odnosno PRIMER STX 100 na neporoznim površinama. Po zamešavanju razlijte PENETRON® GROUT FLOOR do željene debljine. Opseg debljine je od 6 do 30 mm.

NAPOMENA: Na visokim temperaturama se skraćuje vreme obradivosti, a produžava neophodnost negovanja.

Negovanje: Zaštitite PENETRON® GROUT FLOOR od uslova koji mogu da izazovu ubrzanu dehidraciju svežeg maltera (visoke temperature, vetar, niska vlažnost, direktno sunce), pomoću natopljenih vreća ili plastičnih pokrivača tokom prvih 24 časa. Može da se koristi i sredstvo za negu betona.

Potrošnja: Od jedne vreće PENETRON® GROUT FLOOR popunjava se zapremina od 1,25 – 1,35 lit, odnosno potrošnja je 1,9 – 2,0 kg/m²/mm.

POSEBNE NAPOMENE

Ako je vreća otvorena ili oštećena, NEMOJTE koristiti proizvod.

NIKAKO nemojte da popunjavate kontrolne i dilatacione spojnice.

Štitite zamešani materijal od prebrze dehidracije.

Izbegavajte vetar, direktno sunce, vrućinu. Niska temperatura produžava vreme vezivanja.

CEMENTNI TEČNI MALTER ZA IZRAVNAVANJE PODOVA

Jedan pojedinačni sloj mora da ima bar 5 mm debljine.

NE prekoračujte predviđeno vreme upotrebe, NE dodajte više vode nego što je propisano, NE dodajte aditive.

Čistom vodom isperite alat i opremu po korišćenju.

Kontaktirajte PENETRON tehničku podršku za dodatne informacije prilagođene vašem projektu.

PAKOVANJE

PENETRON® GROUT FLOOR se isporučuje u vrećama od 25 kg.

ČUVANJE / ROK UPOTREBE

Rok trajanja je 12 meseci, uskladišteno u originalnom neoštećenom pakovanju na suvom i hladnom mestu. Ambalaža mora da bude zatvorena, zaštićena od direktnog sunca.

INFORMACIJA ZA BEZBEDNU UPOTREBU

Sadrži cement koji je alkalni. Može da iritira oči i kožu. Izbegavajte kontakt s kožom i očima. Ako do toga dođe, obilato isperite vodom i obratite se lekaru.. Koristite zaštitne rukavice. Preporučujemo masku za disanje ukoliko se primenjuje u zatvorenom prostoru. Za detaljnije informacije, proučite Bezbednosni List. SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU. ČUVATI VAN DOHVATA DECE.

GARANCIJA – ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

PENETRON HELLAS LTD garantuje da su njegovi proizvodi izrađeni po procedurama ISO Standarda, da su izuzetnog kvaliteta, da su bez materijalnih nedostataka i da sadrže sve propisane komponente u odgovarajućim proporcijama. Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu nedostaci, odgovornost PENETRON HELLAS LTD je ograničena na zamenu dokazano defektnog materijala, ukoliko su poštovane sve standardne procedure primene i ukoliko se dokaže pravilan odabir proizvoda za konkretnu aplikaciju. PENETRON HELLAS LTD ne garantuje komercijalni aspekt proizvoda, niti njegovu primenljivost u određenoj situaciji. Na korisniku je, posle konsultacija sa distributerom proizvoda, da odluči o primenljivosti proizvoda u nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i odgovornost u vezi sa tim. Bez obzira na najbolju nameru, informacije koje su date u ovom tehničkom listu ne predstavljaju osnovu za bilo kakav ugovor. Sve preporuke, tehnički podaci i rezultati ispitivanja sadržani u ovom tehničkom listu zasnovani su na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i na praktičnim iskustvima. Ipak, PENETRON HELLAS LTD ni na koji način izdaje garanciju za ove podatke. U svakom slučaju, podaci su dati u dobroj veri, u skladu sa iskustvima PENETRON HELLAS LTD do momenta publikacije ovog tehničkog lista. Zbog varijacija u uslovima skladištenja i načinima pripreme i primene materijala, PENETRON HELLAS LTD ne preuzima odgovornost za ostvarene rezultate. Preporučujemo korisnicima da naprave probne aplikacije kako bi odredili primenljivost proizvoda u datoj situaciji. Korisnici treba da se oslanjaju samo na najnovije tehničke listove. Tehnički listovi iz PENETRON HELLAS LTD mogu da se donekle razlikuju od listova iz PENETRON INTERNATIONAL LTD ili drugih PENETRON kompanija u svetu. Ove razlike se odnose na formatiranje teksta, na drugačije klimatske zone i procedure ugradnje, ili na drugačija imena proizvoda, sve u cilju najpotpunije informisanosti klijenata.

PENETRON HELLAS
50, THRAKOMAKEDONON AV.
GR 136 79 ACHARNES
TEL: +30 210 2448250 - FAX: +30 210 2476803
www.penetron.gr - info@penetron.gr
Tehnička podrška prodaje Zapadni Balkan:
Tel.: +381 63 344 501
E-mail: m.jovanovic@penetron.gr